



## Техническая характеристика OLMITERM 9160C

**OLMITERM 9160C** – специальный клей-расплав на основе ЭВА с высокой начальной адгезией. Благодаря высокой адгезии в расплавленном состоянии при высоких температурах клей отлично подходит для профильного окутывания шпона, обработанными праймером пленки и бумагой с пропиткой. Высокая устойчивость к старению клеевой пленки. Слишком высокая температура в течение продолжительного времени может повлечь за собой химические изменения продукта. Рекомендуется удалять испарения клея-расплава посредством систем аспирации. Продукт не содержит формальдегида и тяжелых металлов в соответствии с Директивой RoHS.

### **Химико-физические свойства и оптимальные параметры применения:**

- Основа : сополимер ЭВА без наполнителей
- Цвет : нейтральный, соломенно-желтый
- Формула : гранулы
- Вид нанесения : только на одну поверхность
- Рекомендуемая температура для наносающих роликов : 170°-190°С
- Оборудование для нанесения : станки для профильного окутывания
- Скорость подачи : 20 - 40 м/мин
- Точка размягчения по кольцу и шару : 75°С – 82°С
- Способ очистки : хлористый растворитель
- Температура окружающей среды и материалов : 18 – 20°С
- Влажность древесины : 8 – 12%
- Расход : 30 - 80 gr/m<sup>2</sup>
- Вязкость при 200°С : RVT Brookfield (spindle 27)(10 RPM) 8.000 ± 2.000 мПас
- Класс опасности : отсутствует
- Давление роликов на склеиваемую кромку : 3 – 5 кг/см<sup>2</sup>

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- Следует регулярно проверять температуру клея в баке и на дозирующем ролике с помощью термометра, т.к. могут существовать различия в показателях температуры между внешним термометром и температурным датчиком станка.
- При наличии паузы при работе оборудования из-за возможных отказов и др., рекомендуется понизить температуру в баке и на дозирующем ролике минимум на 30°С во избежание образования нагара.
- Всегда держать крышку бака закрытой во избежание попадания внутрь посторонних предметов, образования корки и т.д.
- Убедиться, что клей имеет требуемую вязкость и находится в полностью расплавленном состоянии перед запуском, т.к. нанесение клея с пониженной температурой может вызвать дефекты склеивания.
- Убедиться в отсутствии пыли на поверхности склеивания, т.к. это препятствует адгезии.
- Панели и кромка должны иметь комнатную температуру. Температура материала и окружающей среды не должна быть ниже +15°С. ВАЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ СКВОЗНЯКОВ.
- Проверить давление прижимных роликов во избежание дефектов склейки из-за недостаточного прижима к поверхности. Склеиваемые части должны полноценно прилегать друг к другу и иметь гладкую поверхность.
- Убедиться в возможности качественной склейки краев в ходе предварительных клеевых испытаний перед промышленным запуском. При возникновении проблем следует обратиться к нам за консультацией.
- Термостойкость зависит от качества используемого оборудования для склеивания, влажности кромки, типа кромки, давления в прессе, времени операций по склеиванию и температуры: стойкость напрямую зависит от способа нанесения клея. Оператор должен тщательно проверить, подходит данный тип склеивания для изготовления заданной продукции.

В случае последующего покрытия лаком склеенных деталей важно нанести первый тонкий слой лака и увеличить время сушки до испарения растворителя. В этом случае клеевой слой не подвержен каким-либо внешним напряжениям и процесс склеивания не осложнен. Перед склейкой следует убедиться, что клеевая система подходит к типу используемого лака и метод покрытия лаком подходит к типу производимого склеивания.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 24 месяца с даты изготовления

*Вся информация и рекомендации, содержащиеся в данном описании, основаны на практическом опыте и не освобождают наших клиентов от необходимости проведения испытаний при получении товара. Мы допускаем внесение изменений в технические характеристики продукта в связи с общим техническим и производственным развитием. Вся информация в данном описании требует проведения дополнительных испытаний, поскольку многие детали невозможно проверить в лабораторных условиях, в частности, при использовании клиентом материалов других производителей. Наша информация не освобождает Вас от проведения собственных тестов и разрешения проблем во избежание возможного нарушения патентов других производителей.*



Официальный торговый  
представитель ООО «Нисон»  
Московская область  
Красногорский район п. Гольево  
ул. Красная Слободка д. 47  
тел.: (495) 984-50-50