



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

230-0045/2

CEOFOND

Тип материала Полиуретановый прозрачный грунт  
Область применения шпон, массив  
Характеристика Быстросохнущий, укрывистость: хорошая, шлифуемость: хорошая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее Алкидные смолы  
Пигмент, наполнитель Шлифовальные добавки  
Растворитель Сложные эфиры, Кетоны, Ароматические углеводороды  
Вязкость 60-70 s Ford Cup 4 at 20°C  
Плотность 0,97 (± 0,03) kg/l  
Глянец Gardner 60°  
Точка вспышки < 21°C Метод: закрытый тигель  
Сухой остаток 47 (± 1) % весовых  
Срок хранения 24 мес. При 30°C max  
Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

	ручное распыление				автоматическое распыление				
		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны
Отвердитель	811-69	50	50	811-69	50	50			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	20-30		922-12	30-40				
Инициатор									
Жизнеспособность	3-4 h				3-4 h				
Вязкость смеси	13-15 s				13-14 s				

### ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	г/м <sup>2</sup>
Сухой для штабелирования	4-5 h	70-80 min	140-180
Сухой для шлифования	3-4 h	70-80 min	

### Внимание:

Альтернативный отвердитель:  
811-41 / 811-01

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2012

Sherwin Williams Italy srl società con socio unico | Via Del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro - BO | Italia  
Capitale Sociale 2.626.182,00 i.v. | CF e registro imprese BO 08866930152 REABO 313180 | Partita IVA IT 00494251200  
Tel +39 051 770511 Fax +39 051 770528 | italy.coatings@sherwin.com  
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di The Sherwin-Williams Company, USA