

230-0096/2

CEOFOND

Тип материала Полиуретановый прозрачный грунт
Область применения Плоские панели, массив древесины, мебель, двери.
Характеристика Хорошая укрывистая способность, легко шлифуется, высокая эксплуатационная устойчивость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее алкидные смолы
Пигмент, наполнитель добавки для шлифовки
Растворитель
Вязкость 60 (± 6) секунд по В34 при 20°C
Плотность 0,98 (± 0,03) кг/л
Блеск
Точка вспышки 21°C ± 55°C Метод: закрытый тигель
Сухой остаток 47 (± 1) % весовых
Срок хранения 36 мес. при 30°C макс.
Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое нанесение, лаконолив

	ручное распыление			вальцы			кисть		
		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
Отвердитель	810-06	50		810-06	50		810-06	50	
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-42	20		922-42	20		922-42	10	
Инициатор									
Жизнеспособность	3 ч			3 ч					
Вязкость смеси	14-16 секунд			13-15 секунд			18-25 секунд		

Количество слоев: максимум 3
 Интервал между слоями: минимум 1 час, максимум 3 часа
 Рекомендуемое количество нанесения: максимум 180 г/м²

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	
Сухой от пыли	10 минут		
Сухой на отлип	30 минут		
Сухой для штабелирования	6 часов		
Сухой для шлифования	16 часов		

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Альтернативный отвердитель:

810-05

Выше эластичность

811-17

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 03/2020