



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 19/09/2022

КОД ПРОДУКТА: H12030E	НАИМЕНОВАНИЕ: POLIPAC TX 12 30 GLOSS
-----------------------	--------------------------------------

ОПИСАНИЕ: Полиуретановый бесцветный финишный лак.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Рекомендовано для/ Основная область применения	Полиуретановый бесцветный финишный лак с хорошими заполняющими характеристиками. Шелковисто-матовый. Двухкомпонентный. Органо-разбавимый. Хорошо подходит для вертикального нанесения. Даёт прозрачную и приятную на ощупь плёнку. Рекомендуется для отделки плоских деталей, для отделки мебели в сборе, межкомнатных дверей и т.д.
Метод нанесения	Все виды распыления, лаконалив
Срок хранения	24 месяца

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расход	120-140 г/м ²	Вязкость	35" +/- 4" DIN 4
Вертикальная устойчивость	100 г/м ²	Сухой остаток	40 +/- 3%
Отвердитель	INDURITORE 400 - 50%	Плотность	0,974 +/- 0,020 кг/л
Разбавитель	DILUENTE POL.SPECIAL 20%	Блеск	30 +/- 3 GLOSS
Жизнеспособность	> 3 ч	РН	н/н

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C		Принудительная сушка в горячем туннеле	
От пыли	10-15 минут	Время предварительной выдержки	-
На отлип	60 минут		
Шлифовка	-	Время сушки	-
Повторное перекрытие	-	Время охлаждения	-
Складирование	6-8 ч		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

Нанести распылением краситель HC COLOR. Через 10-30 минут нанести 2 слоя полиуретанового грунта POLIFOND TX 29 способом «мокрое-по-мокрому» с межслойной выдержкой 40-60 минут. Через 8-12 часов шлифовать зерном 240-400 и нанести смесь лака POLIPAC TX 12 30 GLOSS с отвердителем INDURITORE 400 - 50% и разбавителем DILUENTE POL.SPECIAL - 20% в количестве 120-140 г/м ² . Компоненты смеси рассчитываются от массы базы (лака).			
---	--	--	--

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ

СВОЙСТВА

INDURITORE 370	50%	Повышает эластичность плёнки.
INDURITORE 540	50%	Повышает сухой остаток.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

DILUENTE POL. 300	20%	Улучшает растекание и внешний вид финишной плёнки в летнее время.
-------------------	-----	---

ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.
------------	--

ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C и относительной влажности не более 85%. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.
----------	---