

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 30/03/2021

КОД ПРОДУКТА: H360..E	НАИМЕНОВАНИЕ: POLIPAC BIANCO 26 xx GLOSS					
ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентная полиуретановая белая эмаль.						
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА						
<p>Рекомендовано для/Основная область применения</p> <p>Двухкомпонентная полиуретановая белая эмаль с высокой укрывистостью. Тиксотропная. Предназначена для финишной отделки кухонных фасадов, мебели для ванных комнат, межкомнатных дверей, столов, стульев, платяных шкафов и т.д. Отличная светостойкость со стандартным отвердителем. Может использоваться для отделки детской мебели и игрушек. Обладает высокой эластичностью и адгезией. Низкая способность к грязе-удержанию. Оптимальна для отделки радиусных/гнутых фасадов. Даёт покрытие, приятное на ощупь.</p>						
Метод нанесения	Пневмо-распыление, air-mix, airless, электростатическое распыление, лаконалив					
Срок хранения	24 месяца					
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Расход	130 - 160 г/м ²	Вязкость	35" +/- 3" DIN 6			
Вертикальная устойчивость	120 г/м ²	Сухой остаток	57-66 +/- 3% (зависит от степени блеска)			
Отвердитель	INDURITORE 280 или 1129 - 50%	Плотность	1,320 +/- 0,050 кг/л			
Разбавитель	DILUENTE POL.SPECIAL - 20%	Блеск	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 GLOSS			
Жизнеспособность	> 4 ч	Ph	н/н			
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
Сушка при 20°C		Принудительная сушка				
От пыли	15'	Время предварительной выдержки	-			
На отлив	60'	Время сушки	-			
Шлифовка	-	Время охлаждения	-			
Повторное перекрытие	12 ч (по необходимости)					
Складирование	6-8 ч					
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ						
Нанести 2 слоя грунта POLIFOND BIANCO 31 с выдержкой между слоями 50-60 минут. Через 8-12 ч шлифовать зерном 220-400 и с расходом 140-160 г/м ² распылением нанести слой эмали POLIPAC BIANCO 26 25 GLOSS + 50% отвердитель INDURITORE 1129 + 20% разбавитель DILUENTE POL. SPECIAL. Все компоненты смеси рассчитываются по весу базы.						
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ		СВОЙСТВА				
INDURITORE 400	50%	Увеличивает тиксотропность, ускоряет сушку.				
INDURITORE 430	50%	Повышает твердость покрытия до уровня "Diamond". Увеличивает сухой остаток. Не желтеющий.				
INDURITORE 5393	50%	Стандартный. Не желтеющий.				
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ						
DILUENTE POL. 300	20%	Увеличивает смачивающую способность и адгезию.				
ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.					
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.					