



1msch

Редакция:

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 03/09/2019

КОД ПРОДУКТА: M480E	НАИМЕНОВАНИЕ: ACRILGLOSS 48
---------------------	-----------------------------

ОПИСАНИЕ: Акриловый бесцветный высокоглянцевый лак.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Рекомендовано для/ Основная область применения	Акриловый бесцветный высокоглянцевый финишный лак. Двухкомпонентный. Органо-разбавимый. Имеет высокую химическую и механическую стойкостью покрытия. Обладает очень высокой светостойкостью и прозрачностью. Содержит УФ-поглотители. Рекомендуется для отделки светлой древесины. Дает покрытие, приятное на ощупь. Применяется для отделки любых предметов мебели, эксплуатируемых внутри помещений.
Метод нанесения	Все виды распыления.
Срок хранения	24 месяца

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расход	120-150 г/м ²	Вязкость	35" +/- 5" DIN 4
Вертикальная устойчивость	-	Сухой остаток	50 +/- 3%
Отвердитель	INDURITORE 410 - 100%	Плотность	0,968 +/- 0,020 кг/л
Разбавитель	DILUENTE 104 - 0% (с IND.410) - 30% (с IND.420)	Блеск	98 +/- 2 GLOSS
Жизнеспособность	> 4 ч	Ph	н/н

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C		Принудительная сушка в горячем туннеле	
От пыли	20 минут	Время предварительной выдержки	-
На отлип	60 минут	Время сушки	-
Полировка	24-36 ч		
Повторное перекрытие	5 ч (минимум)		
Складирование	12 ч	Время охлаждения	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

На подготовленную подложку нанести слой акрилового грунта ACRILFOND 50. Через 40-50 минут без шлифовки нанести второй слой грунта. Через 12ч шлифовать пошагово зерном 240-360-400 и распылением нанести в количестве 120-150г/м² акриловый лак ACRILGLOSS 46 + отвердитель INDURITORE 410 - 100%, без разбавителя. В случае применения альтернативного отвердителя INDURITORE 420 – 70% необходимо добавить разбавитель DILUENTE 104 – 30%. Компоненты смеси рассчитываются от массы базы (лака).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ

СВОЙСТВА

INDURITORE 420	70%	Улучшает адгезию и твёрдость финишной плёнки.
-	-	-

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.	
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C и относительной влажности не более 85%. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.	

VERINLEGNO S.p.A. / VERINPAINTS™, ГРУППА КОМПАНИЙ «НИСОН», +7 (495) 984-50-50, www.nison.ru, e-mail: sales@nison.ru