

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 20/01/2020

КОД ПРОДУКТА: W980xxE		НАИМЕНОВАНИЕ: IDROWOOD TX 15 PARQUET xx GLOSS	
<b>ОПИСАНИЕ:</b> Водоразбавимый бесцветный само-грунтующийся лак для паркета.			
<b>ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА</b>			
<b>Рекомендовано для/ Основная область применения</b>	Водоразбавимый бесцветный лак для паркета. Само-грунтующийся. Может использоваться, как самостоятельно, так и с добавлением отвердителя. Обладает высокой эластичностью, твердостью и стойкостью к воздействию абразивов. Низкий уровень грязеудержания. Добавление отвердителя +5% повышает химическую стойкость покрытия. Рекомендуется для отделки паркета и паркетной доски в местах со средней и повышенной нагрузкой (спортзалы, торговые залы, бары и т.д.). Подходит для любых пород древесины. Система покрытий сертифицирована по стандарту UNI 11622.		
<b>Метод нанесения</b>	Распыление, вальцы, кисть, валик.		
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев		
<b>ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ</b>		<b>ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>	
<b>Расход</b>	80-100 г/м <sup>2</sup>	<b>Вязкость</b>	25 +/- 3" DIN 4
<b>Вертикальная устойчивость</b>	-	<b>Сухой остаток</b>	31 +/- 3%
<b>Отвердитель</b>	INDURITORE A-43 – 0÷5%	<b>Плотность</b>	1,050 +/- 0,020 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Дистиллированная вода 0-5%	<b>Блеск</b>	03, 10, 20, 30, 50, 70 GLOSS
<b>Жизнеспособность PC</b>	1K – не ограничено; 2K – 3ч	<b>Ph</b>	-
<b>ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>			
<b>Сушка при 20°C</b>		<b>Принудительная сушка</b>	
<b>От пыли</b>	45'	<b>Время предварительной выдержки</b>	-
<b>На отлип</b>	1ч 30'		
<b>Шлифовка</b>	8ч	<b>Время сушки</b>	-
<b>Повторное перекрытие</b>	2ч		
<b>Складирование</b>	8-12ч	<b>Время охлаждения</b>	-
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ</b>			
<b>Система монокомпонентная, 1K:</b> На подготовленную деревянную поверхность распылением или вальцами с расходом 80-100 г/м <sup>2</sup> нанести слой лака IDROWOOD TX 15 PARQUET, при необходимости разбавленного дистиллированной водой до +5%. Через 2 ч повторить нанесение. На следующий день шлифовать зерном 240-400 и нанести завершающий третий слой лака.			
<b>Система двухкомпонентная, 2K:</b> На подготовленную деревянную поверхность распылением или вальцами с расходом 80-100 г/м <sup>2</sup> нанести смесь лака IDROWOOD TX 15 PARQUET + 5% отвердителя INDURITORE A-43, при необходимости разбавленного дистиллированной водой до +5%. Через 2 ч повторить нанесение. На следующий день шлифовать зерном 240-400 и нанести завершающий третий слой лака.			
<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b>	Работу с материалом и его сушку проводить в месте с хорошей циркуляцией воздуха, при температуре не ниже +15°C и относительной влажности не ниже 50% и не выше 85%, соблюдая все необходимые меры безопасности труда и гигиены. Только что разведенную рабочую смесь лучше наносить не сразу, а спустя 5-10 минут. Перед применением по древесине граба и бука – рекомендуется делать пробное нанесение.		
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре +5 - +35°C. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов. Не допускать замерзания!		