

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 02/04/2019

КОД ПРОДУКТА: J430E	НАИМЕНОВАНИЕ: F-PES TX 4873			
ОПИСАНИЕ: Полиэфирный бесцветный грунт класса «superior».				
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА				
Рекомендовано для/ Основная область применения	Полиэфирный бесцветный грунт с высоким сухим остатком. Создаёт чрезвычайно прозрачное покрытие. Обладает отличной заполняющей способностью. Комфортно наносится на вертикальные поверхности. Оптимально подходит для высоко-глянцевой отделки. При отделке тропических и экзотических пород древесины, перед нанесением грунта, рекомендуется использовать изолятор ISOLANTE SPZ в 1-3 слоя. Применяется для отделки дверей, стеновых панелей, столов, стульев, музыкальных инструментов и прочей мебели, эксплуатируемой внутри помещений. Хорошо подходит для отделки резных элементов декора.			
Метод нанесения	Ручное и автоматическое распыление.			
Срок хранения	8 месяцев			
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
Расход	180-250 г/м ²	Вязкость	30" +/- 3" DIN 6	
Вертикальная устойчивость	200 г/м ²	Сухой остаток	90 +/- 3%	
Ускоритель/Отвердитель	+ 2% ускоритель J918E_ACC.PES + 2% отвердитель J938E_CAT.PES 47	Плотность	1,080 +/- 0,020 кг/л	
Разбавитель	+ 10-20% Ацетон	Блеск	-	
Жизнеспособность	> время желирования 35 минут	Ph	-	
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Сушка при 20°C		Принудительная сушка в горячем туннеле		
От пыли	50-60 минут	Время предварительной выдержки		
На отлип	2 ч	-		
Шлифовка	24 ч	Время сушки		
Повторное перекрытие	35-40 минут (без шлифовки)	-		
Складирование	8 ч	Время охлаждения		
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ				
На подготовленную подложку из экзотической древесины нанести 2 слоя изолятора ISOLANTE SPZ с межслойной выдержкой 1ч. Через 48ч шлифовать зерном 240 и нанести распылением 180-250 г/м ² грунт F-PES TX 4873 + 2% ускоритель ACC.PES + 20% ацетон + 2% отвердитель CAT.PES 47. Через 30-50 минут нанести второй слой грунта в смеси, как описано выше. На следующий день шлифовать зерном 240 и нанести третий слой грунта. Через 24ч произвести ступенчатую шлифовку зерном 240-800 и нанести высокоглянцевый лак POLILUX 36.				
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ		СВОЙСТВА		
J978E_CAT. PES 82	+ 2%	Увеличивает жизнеспособность рабочей смеси.		
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ				
-	-	-		
ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха при температуре не менее +18°C, с соблюдением необходимых мер пожарной безопасности и охраны труда. Ускоритель и отвердитель не сливать вместе! При отделке экзотических пород древесины необходимо использовать изолятор ISOLANTE SPZ.			
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C и относительной влажности не более 85%. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.			