

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 18/11/2022

КОД ПРОДУКТА: T500xxE	НАИМЕНОВАНИЕ: IDROWOOD TX 54 NGN EST xx GLOSS					
ОПИСАНИЕ: Водоразбавимый бесцветный тиксотропный лак для наружных работ.						
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА						
<p>Рекомендовано для/Основная область применения</p> <p>Водоразбавимый тиксотропный бесцветный лак. Отлично ведёт себя как при горизонтальном, так и при вертикальном нанесении. Обладает хорошими заполняющими свойствами. Имеет отличную атмосферостойкость плёнки, а также стойкость к воздействию загрязнений на основе масел и жиров. Подходит для систем распыления высокого давления (airless, airmix). Может применяться на любых типах древесины. Рекомендуется для отделки деревянных окон, ставен, жалюзи, навесов и прочих деревянных объектов снаружи помещений.</p>						
Метод нанесения	Пневмоподкачки, air-mix, airless, кисть, валик.					
Срок хранения	12 месяцев					
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Расход	200 - 250 г/м ²	Вязкость	60000 +/- 5000 cps (rpm2) Brookfield SP4			
Вертикальная устойчивость	300 - 350 г/м ²	Сухой остаток	36 +/- 3%			
Отвердитель	-	Плотность	1,040 +/- 0,020 кг/л			
Разбавитель	Дистиллированная вода 0-10%	Блеск	15, 20, 30, 50, 80 G			
Жизнеспособность РС	Не ограничено	РН	-			
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
Сушка при 20°C		Принудительная сушка				
От пыли	30"	Время предварительной выдержки	-			
На отлив	2 ч	Время сушки	-			
Шлифовка	12 ч	Время охлаждения	-			
Повторное перекрытие	2 ч					
Складирование	36 ч					
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ						
На деревянную поверхность, предварительно отшлифованную зерном 240, нанести 1-2 слоя водоразбавимой тонирующей пропитки IMPREXIL TAN (для пород, содержащих танин) или IMPREXIL IDRO (для хвойных пород). Спустя 2-4ч нанести распылением с расходом 200-250 г/м ² лак IDROWOOD TX 54 NGN EST xx GLOSS, разбавленный дистиллированной водой не более чем на 10%. На следующий день шлифовать зерном 240-400 и нанести второй слой лака IDROWOOD TX 54 NGN EST xx GLOSS.						
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ		СВОЙСТВА				
-	-	-				
-	-	-				
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ						
-	-	-				
ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом и его сушку проводить в месте с хорошей циркуляцией воздуха, при температуре не ниже +15°C и относительной влажности не выше 85%, соблюдая все необходимые меры безопасности и гигиены.					
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре +5 - 35°C. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов. Не допускать замерзания!					