



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 24/11/2020

код продукта: H840E		наименование: POLIPAC BIANCO 23 25 GLOSS	
ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентная полиуретановая белая эмаль.			
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА			
Рекомендовано для/ Основная область применения	Двухкомпонентная полиуретановая белая эмаль с высокой укрывистостью. Тиксотропная. Предназначена для финишной отделки любых предметов интерьера и мебели. Отличная светостойкость со стандартным отвердителем. Может использоваться для отделки детской мебели и игрушек. Обладает высокой эластичностью и адгезией. Рекомендована для электростатического распыления. Низкая способность к грязи-удержанию. Оптимальна для отделки радиусных/гнурых фасадов. Покрытие, приятное на ощупь.		
Метод нанесения	Пневмо-распыление, air-mix, airless, электростатическое распыление, лаконолив		
Срок хранения	24 месяца		
ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Расход	130 - 160 г/м²	Вязкость	33" +/- 3" DIN 6
Вертикальная устойчивость	120 г/ м²	Сухой остаток	65 +/- 3%
Отвердитель	INDURITORE 280 - 50%	Плотность	1,315 +/- 0,050 кг/л
Разбавитель	DILUENTE POL.SPECIAL - 20%	Блеск	25 +/- 3 G
Жизнеспособность	> 4 ч	Ph	н/н
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Сушка при 20°C		Принудительная сушка	
От пыли	15'	Время предварительной выдержки	-
На отлип	60'		
Шлифовка	-	Время сушки	-
Повторное перекрытие	12 ч (при необходимости)		
Складирование	6-8 ч	Время охлаждения	-
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
Нанести 2 слоя грунта POLIFOND BIANCO 31 с выдержкой между слоями 40-60 минут. Через 8-12 ч шлифовать зерном 220-400 и с расходом 130-160 г/ м² распылением нанести слой эмали POLIPAC BIANCO 23 + 50% отвердитель INDURITORE 280 + 20% разбавитель DILUENTE POL. SPECIAL. Все компоненты смеси рассчитываются по весу базы.			
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ		СВОЙСТВА	
INDURITORE 5393	50%	Ускоряет сушку. Не желтеющий.	
INDURITORE 430	50%	Повышает твердость покрытия до уровня “Diamond”. Увеличивает сухой остаток. Не желтеющий.	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ			
DILUENTE POL. 300	20%	Увеличивает смачивающую способность и адгезию.	
ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.		
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.		