

код продукта: G290E

На отлип

Шлифовка

Складирование

Повторное перекрытие

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

наименование: POLIFOND TX 29

Редакция: 0msch

Дата: 18/01/2022

ОПИСАНИЕ: Полиуретановый бесцветный грунт. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Полиуретановый двухкомпонентный бесцветный грунт. Обладает хорошей укрывистостью. Легко Рекомендовано для/ шлифуется. Грунт широкого спектра применения, рекомендован для отделки изделий и предметов Основная область интерьера. применения Метод нанесения Распыление, лаконалив Срок хранения 24 месяца ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40" +/- 4" DIN 4 130-150 r/m² Расход Вязкость Вертикальная устойчивость Сухой остаток 41 +/- 3% **INDURITORE 180 - 50%** 0,970 +/- 0,020 кг/л Отвердитель Плотность **DILUENTE POL.SPECIAL - 30%** Разбавитель Блеск н/н Жизнеспособность Ph > 3 4 н/н ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сушка при 20°C Принудительная сушка в горячем туннеле От пыли 15 минут Время предварительной

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

Нанести распылением краситель HC COLOR. Через 30 минут нанести слой полиуретанового грунта POLIFOND TX 29 + 50% отвердитель INDURITORE 180 + 30% разбавитель DILUENTE POL. SPECIAL. Количество нанесения 130-150 г/м². Через 40-60 минут нанести второй слой грунта. Через 8–12 часов шлифовать зерном 220-400 и нанести лак POLIPAC TX 41 хх GLOSS. Компоненты смеси рассчитываются от массы базы.

выдержки

Время сушки

Время охлаждения

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ		СВОЙСТВА	
INDURITORE 370	50%	-	
INDURITORE 540	50%	Увеличивает сухой остаток.	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ			
-	-	-	
ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.		
ХРАНЕНИЕ	температуре 5 - 35°C и относительно	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°С и относительной влажности не более 85%. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.	



30-40 минут

3-4 ч

12 ч 4 ч