

230-9016/2

CEOFOND-BIANCO

Тип материала Полиуретановый белый силер
 Область применения
 Характеристика Быстросохнущий, хорошие укрывистость и шлифуемость, тиксотропный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее алкидные смолы
 Пигмент, наполнитель неорганические пигменты, шлифовальные добавки
 Растворитель сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды
 Вязкость 15-17* s Ford Cup 4 at 20°C
 Плотность 1,52 (± 0,03) kg/l
 Глянец Gardner 60°
 Точка вспышки < 21°C Метод: закрытый тигель
 Сухой остаток 74(± 1) % весовых
 Срок хранения 12 мес. при 30°C max
 Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

ручное распыление

автоматическое распыление

		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
Отвердитель	811-64	25	35	811-64	25	35			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	50-60		922-12	50-60				
Инициатор									
Жизнеспособность	2-3h			2-3h					
Вязкость смеси	14-16 s			14-15 s					

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	г/м ²
Сухой для штабелирования	5-6h	60-70 min	120-180
Сухой для шлифования	4-5 h	30-40 min	

Внимание:

(*)-основа+отвердитель 25%+разбавитель 50%

Альтернативные отвердители:

811-52 - 50%

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006

