

**230-0088/2**

**CEOFOND**

Тип материала Полиуретановый прозрачный грунт  
 Область применения Стулья  
 Характеристика Для вертикальных поверхностей, хорошая укрывистость, легко шлифуется

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Связующее алкидные смолы  
 Пигмент, наполнитель шлифовальные добавки  
 Растворитель сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды  
 Вязкость 45-55 s Ford Cup 4 at 20°C  
 Плотность 0,98 (± 0,03) kg/l  
 Глянец Gardner 60°  
 Точка вспышки 21°C+55°C Метод: закрытый тигель  
 Сухой остаток 50 (± 1) % весовых  
 Срок хранения 36 мес. при 30°C max  
 Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**

ручное распыление, автоматическое распыление

**ручное распыление**

**автоматическое распыление**

		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
Отвердитель	810-06	50	50	810-06	50	50			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-43	20-40		922-43	20-40				
Инициатор									
Жизнеспособность	3h			3-4 h					
Вязкость смеси	14-16 s			13-15s					

**ВРЕМЯ СУШКИ**

	20°C	50°C	г/м <sup>2</sup>
Сухой на отлип	25-30 min		100
Сухой для штабелирования	1-2h		
Сухой для шлифования	1-2h		

**Внимание:**

Альтернативный отвердитель (та же пропорция) 811-92 - лучше эластичность

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Дата: 04/2013