



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 08/06/2018

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| КОД ПРОДУКТА: M880E | | НАИМЕНОВАНИЕ: ACRILFOND TX 50 88 | |
| ОПИСАНИЕ: Акриловый бесцветный грунт. | | | |
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | | | |
| Рекомендовано для/ Основная область применения | Акриловый бесцветный грунт. Двухкомпонентный. Обладает отличной смачивающей способностью. Быстрая сушка. Комфортная шлифовка. Содержит UV-фильтры. Оптимален для светлых пород древесины. Рекомендуется для отделки межкомнатных дверей, кухонной мебели и мебели общего назначения. | | |
| Метод нанесения | Все виды распыления, лаконолив | | |
| Срок хранения | 24 месяца | | |
| ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ | | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Расход | 120-150 г/м² | Вязкость | 32" +/- 4" DIN 4 |
| Вертикальная устойчивость | - | Сухой остаток | 21 +/- 3% |
| Отвердитель | INDURITORE 410 - 10% | Плотность | 0,915 +/- 0,020 кг/л |
| Разбавитель | DILUENTE POL.SPECIAL - 20% | Блеск | - |
| Жизнеспособность | > 4 ч | Ph | - |
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | |
| Сушка при 20°C | | Принудительная сушка в горячем туннеле | |
| От пыли | 10 минут | Время предварительной выдержки | - |
| На отлип | 30 минут | | |
| Шлифовка | 3 ч | Время сушки | - |
| Повторное перекрытие | 6 ч | | |
| Складирование | 6 ч | Время охлаждения | - |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ | | | |
| На подготовленную поверхность древесины нанести слой акрилового грунта ACRILFOND TX 50 88 + 10% отвердителя INDURITORE 410 + 20% разбавителя DILUENTE POL.SPECIAL. Количество нанесения: 140-160г/м². Через 30-40 минут повторить нанесение. Через 3 часа произвести шлифовку зерном 240-400 и нанести акриловый лак ACRIMAT 150 20 GLOSS. Компоненты смеси рассчитываются от массы базы (лака). | | | |
| АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ | | СВОЙСТВА | |
| INDURITORE 420 | 10% | Повышает адгезию. | |
| - | - | - | |
| АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ | | | |
| - | - | - | |
| ПРИМЕЧАНИЯ | Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда. | | |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C и относительной влажности не более 85%. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов. | | |