

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 19/03/2019



КОД ПРОДУКТА: H830...E

НАИМЕНОВАНИЕ: ACRILMAT BIANCO 38 xx GLOSS

ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентная акриловая эмаль.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Рекомендовано для/ Основная область применения	Двухкомпонентная акриловая эмаль класса «superior». Органоразбавимая. Превосходная химическая и механическая стойкость покрытия. Высокая укрывистость и эластичность. Отличная стойкость к УФ-излучению. Может применяться с пигментными пастами серии R950. Предназначена для финишной отделки мебели общего назначения, мебели для кухонь и ванных комнат, дверей и предметов интерьера.
Метод нанесения	Все виды распыления.
Срок хранения	24 месяца

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расход	120 - 150 г/м ²	Вязкость	85" +/- 9" DIN 4
Вертикальная устойчивость	-	Сухой остаток	52 +/- 3%
Отвердитель	INDURITORE 420 - 20% по весу	Плотность	1,250 +/- 0,020 кг/л
Разбавитель	DILUENTE POL.SPECIAL - 20-40% по весу	Блеск	5, 10, 20 GLOSS
Жизнеспособность	10 ч	РН	-

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C		Принудительная сушка	
От пыли	20-30 минут	Время предварительной выдержки	-
На отлив	90-120 минут		
Шлифовка	8-12 ч		
Повторное перекрытие	Через 8-12ч, максимум до 10 дней с перекрытием акриловыми лаками или эмалями (без шлифовки)	Время сушки	-
Складирование	12 ч	Время охлаждения	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

Закрыто-пористая отделка: На подготовленную поверхность нанести акриловый грунт ACRILFOND BIANCO 2358 или ПУ грунт POLIFOND BIANCO 31. На следующий день шлифовать зерном 240-400 и нанести эмаль ACRILMAT BIANCO 38 + 20% отвердитель INDURITORE 420 + 20-40% разбавитель DILUENTE POL. SPECIAL. Количество нанесения 120-150 г/ м ² . Открыто-пористая отделка: На древесину ясеня или дуба нанести эмаль ACRILMAT BIANCO 38 + 20% INDURITORE 420 + 40% DILUENTE POL. SPECIAL. Через 4 ч шлифовать зерном 240-400 и нанести второй слой, как указано выше. Количество нанесения для каждого слоя: 120-150 г/ м ² .			
--	--	--	--

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ

СВОЙСТВА

INDURITORE 410	20%	Увеличивает жизнеспособность рабочей смеси.
----------------	-----	---

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

DILUENTE POL. 300	20-40%	Увеличивает смачивающую способность и адгезию.
-------------------	--------	--

ПРИМЕЧАНИЯ	Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда.
------------	--

ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°C. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов.
----------	--